

Izobitex GR

Masa bitumiczna do gruntowania i do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych.

OPIS PRODUKTU

Izobitex GR jest masą bitumiczną modyfikowaną kauczukiem syntetycznym stosowaną jako warstwa gruntująca pod wszelkiego rodzaju papy, membrany asfaltowe, asfaltowo-polimerowe, zgrzewalne i samoprzylepne oraz pod bitumiczne izolacje powłokowe. Wykorzystywana również do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych. Zawiera rozpuszczalnik organiczny.

ZASTOSOWANIA

- Gruntowanie powierzchni betonowych, ceramicznych, bitumicznych, eternitu, pod wierzchnie warstwy izolacyjne (papy, membrany asfaltowe, asfaltowo-polimerowe, zgrzewalne i samoprzylepne).
- Wykonywanie hydroizolacji przeciwwilgociowych (przy kilkukrotnym naniesieniu).

ZALETY

- Izobitex GR ma zdolność penetracji izolowanych powierzchni.
- Zabezpiecza beton przed wilgocią i korozją.
- Dzięki penetracji ma bardzo dobrą przyczepność do podłoża mineralnych, szczególnie porowatych.
- Aplikacja nie wymaga specjalistycznego sprzętu.

APLIKACJA

Powierzchnie, na które będzie aplikowany Izobitex GR powinny być nośne, czyste i suche, pozbawione starych powłok i nacieków. Dopuszcza się nakładanie materiału na powierzchnie lekko

matowowilgotne. Miejsca spękania podłoża, rysy należy wcześniej naprawić przy wykorzystaniu zaprawy naprawczej lub masy Izobitex SKW lub SKR. Materiał nie może być używany na podłoża zmrożone lub oszronione. Materiał jest gotowy do użycia. Po otwarciu pojemnika lekko wymieszać i nakładać na powierzchnię. Do nakładania użyć szczotki dekarskiej, pędzla lub wałka. Materiał dobrze wytrzeć w podłoże. W przypadku wykonywania kolejnych warstw (przy zastosowaniu jako izolacja lekka) układać je po wyschnięciu warstwy poprzednio wykonanej. Zaleca się wykonanie 2-3 warstw izolacyjnych.

Prace należy wykonywać w temperaturach dodatnich. Przy niskich temperaturach w celu szybszego wysychania zaleca się wstawienie opakowania z produktem do ciepłego pomieszczenia na 1 – 2 doby przed aplikacją. Czas schnięcia pojedynczej warstwy 6-12 godzin w zależności od warunków atmosferycznych.

ZUŻYCIE

- Gruntowanie: 0,2 – 0,3 kg / m².
- Powłoka izolacyjna: 0,2 – 0,4 kg/m²/warstwę.

UWAGI

- Materiał jest przeznaczony do stosowania na zewnątrz.
- Zabrudzone narzędzia czyścić rozcieńczalnikiem.
- Nie stosować w bezpośrednim kontakcie ze styropianem ani do pap smołowych.

POSTAĆ HANDLOWA

Wiadra o pojemności 11 kg i 19 kg.

MAGAZYNOWANIE

Czas magazynowania w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach 360 dni od daty produkcji. Materiał należy przechowywać w chłodnym i suchym pomieszczeniu. Produkt nie jest wrażliwy na temperatury ujemne.

ATESTY I APROBATY

Atest Higieniczny PZH:

HK/B/0542/03/2011

Deklaracja zgodności:

94/2010

Zgodność z Normą:

PN-B-24620:1998

i PN-B-24620:1998/Az1:2004

Certyfikat ZKP PCBC:

FD/13/BG/30/2010

GWARANCJA

Produkty IZOTEX sp. z o.o. produkowane są z najlepszych, dostępnych surowców z wykorzystaniem nowoczesnych technologii produkcji, co zapewnia ich wysoką jakość. W trakcie instalacji należy przestrzegać wymogów producenta, gdyż firma nie ponosi odpowiedzialności za usterki wynikające z błędnego zastosowania lub przechowywania. Gwarancja dotyczy jakości produktu. Nie dotyczy zastosowań poza kontrolą producenta. W przypadku zastosowań do celów innych niż określone w materiałach producenta, firma nie ponosi odpowiedzialności. Wartość gwarancji nie może przewyższać wartości nabytych materiałów.